



TEHNISKĀ DATU LAPA



Mehāniskā izturība:
320 N/5cm

Atvērt produktu

EVOEL FL-0H-SMART

Halogēnbrīvas gofrētas caurules
ar zemu mehānisko izturību

PRODUKTA APRAKSTS

Lokana, halogēnbrīva elektroinstalācijas caurule no speciāla plastikāta gaiši pelēkā krāsā ar oranžas krāsas iekšējo slīdslāni.

Cauruli raksturo zemas pakāpes mehāniskā izturība, augsta termiskā izturība un augsta lokanības pakāpe pie šķēsgriezuma parametru nemainīguma. Speciālā caurules iekšējās virsmas struktūra ar izcilām slīdīpašībām ļauj būtiski pagarināt kabeļu ievadišanas distances, kā arī samazināt instalācijas darbu ilgumu.

Materiāls: speciāls plastikāts, mehāniskā izturība 320 N/5cm, temperatūras noturība no -25 °C līdz +105 °C, pašdziestošs, halogēnbrīvs, korozijizturīgs.

Caurules ir ražotas saskaņā ar standartiem: LVS EN 61386-1, LVS EN 61386-22, LVS EN 50642.

Atbilstība:

LVS EN 61386-1

LVS EN 61386-22

LVS EN 50642

Klasifikācija: 22433

PRODUKTA PIELIETOJUMS

Pateicoties halogēnbrīva un termonoturīga materiāla izmantošanai aizsargcaurules konstrukcijā, tās ir piemērotas vienkāršu zemapmetuma instalāciju ierīkošanai, kā arī instalācijām dobās sienās- kā privātās ēkās, tā arī publiskās: skolās, bērnudārzos, slimnīcās, viesnīcās, teātros, muzejos, arēnās, tirdzniecības centros, lidostās un biroju ēkās.

PRODUKTA ĢEOMETRISKIE PARAMETRI

Nominālais izmērs	16	20	25	32	40	50
Ārējais OD, mm	16.0	20.0	25.0	32.0	40.0	50.0
Iekšējais ID, mm	11.6	14.7	19.1	24.6	31.5	40.2
Rullis, m	100	50	50	50	25	25
Lieces rādiuss ≥ mm	48	60	75	96	160	200

FIZIKĀLI— MEHĀNISKIE PARAMETRI

Parametri	Raksturlielumi	Atbilstība standartiem
Materiāls	Speciāls plastikāts (halogēnus nesaturošs)	
Uguns iedarbība	Neizplata liesmas, pašdziestošs	LVS EN 61386-1
Triecienizturība, J pie °C	>1 J, -25 °C	LVS EN 61386-1
Mehāniskā izturība, N/5cm	>320	LVS EN 61386-1
Temperatūras diapazons, min/max °C	-25 .. 105 °C	LVS EN 61386-1
Kopējais halogēnu saturs %	≤ 0,40 %	LVS EN 50642
Lokanība	Lokana	LVS EN 61386-1

TEHNISKĀ DATU LAPA

EVOEL klasifikācijas kodu atslēga saskaņā ar LVS EN 61386-1

Klasifikācijas koda cipars										
1		2		3		4		5		
Izturība pret saspiešanu		Trieceņizturība		Minimālā ekspluatācijas t°		Maksimālā ekspluatācijas t°		Lokanība		
Kodifikācijas numurs	1	125N	1	0.5J (0.5 kg/100mm)	1	+5°C	1	+60°C	1	cieta
		ļoti zema		ļoti zema						
	2	320N	2	1J (1.0 kg/100mm)	2	-5°C	2	+90°C	2	lokana
		zema		zema						
	3	750N	3	2J (2.0 kg/100mm)	3	-15°C	3	+105°C	3	lokana/formu atgūstoša
		vidēja		vidēja						
	4	1250N	4	6J (2.0 kg/300mm)	4	-25°C	4	+125°C	4	elastīga
		liela		liela						
	5	4000N	5	20.4J (6.8 kg/300mm)	5	-45°C	5	+150°C		
		ļoti liela		ļoti liela						
						6	+250°C			
						7	+400°C			

Piemērs: elektroinstalāciju caurule ar **zemu** izturību pret saspiešanu (2), **zemu** trieceņizturību (2), **minimālo** ekspluatācijas temperatūru -25°C (4), **maksimālo** ekspluatācijas temperatūru +105°C (3), **lokana/formu atgūstoša** (3).

REGULĒJOŠIE STANDARTI

LVS numurs	Nosaukums
LVS EN 61386-1	Instalācijas cauruļu sistēmas strāvas un informācijas kabeljiem. 1. daļa: Vispārīgās prasības.
LVS EN 61386-21	Kabeļcauruļu sistēmas. 21. daļa: Īpašas prasības. Stingrās kabeļcauruļu sistēmas.
LVS EN 61386-22	Kabeļcauruļu sistēmas. 22. daļa: Īpašas prasības. Lokanās kabeļcauruļu sistēmas.
LVS EN 61386-23	Kabeļcauruļu sistēmas. 21. daļa: Īpašas prasības. Elastīgās kabeļcauruļu sistēmas.
LVS EN 50642	Kabeļu pārvaldības sistēmas. Testa metode halogēnu saturam
LVS EN 50267-2-2	Uguns iedarbības uz kabeljiem vispārīgās pārbaudes metodes. Kabeļu materiālu degšanas laikā izdalīto gāzu pārbaudes. 2-2. daļa: Procedūras. Materiālu gāzu skābuma pakāpes noteikšana mērot pH un vadītspēju.
LVS EN 61034-2	Noteiktos apstākļos degošu kabeļu dūmu blīvuma mērīšana. 2. daļa: Testēšana un prasības.
LVS EN 60332-1-2	Elektrisko un šķiedroptisko kabeļu testēšana ugunsgrēka apstākļos. 1-3. daļa: Viena izolēta vada vai kabeļa testēšana attiecībā uz liesmas vertikālu pārvietošanos. Metode iepriekš sajaukta gāzes/gaisa maisījuma liesmai ar 1 kW jaudu.
LVS EN 60332-1-3	Elektrisko un šķiedroptisko kabeļu testēšana ugunsgrēka apstākļos. 1-3. daļa: Viena izolēta vada vai kabeļa testēšana attiecībā uz liesmas vertikālu pārvietošanos. Metode iepriekš sajaukta gāzes/gaisa maisījuma liesmai ar 1 kW jaudu.
LVS EN 61386-24	Kabeļu cauruļu sistēmas kabeļu ekspluatācijai. 24. daļa: Īpašas prasības apakšzemes sistēmās izvietotajām kabeļu caurulēm